

Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer 54S240159

Sidan 1 av 1

Beställare
Tore Gustafssons Åkeri ABHjortenbaden
593 95 Västervik
Kontaktperson-
Produkt
0/32Leverantör
Tore Gustafssons Åkeri ABProvtagningsdatum
2024-03-19Ankomstdatum
2024-03-19

Provtagare

Objekt


Hjortenkullen
Entreprenör

Märkning

Analys datum
2024-03-21

ID-nummer

Provtagningsplats



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90				
Analysvärde	4,8	7	12	14	17	23	31	37	46	56	69	86	97	100						
Deklarerad																				
Min	2,0			2	6	10	18		31		50		80	100						
Max	7,0			20	26	35	46		60		78		100							

Provresultat

Värde

Fraktion

Notering

Siktningsmetod: Tvättning och siktning

SS-EN 1097-2:2020, Motstånd mot fragmentering (Vikt-%)

34

10 - 14 mm

Los Angeles-värde

Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen

Ort och datum

Växjö, 2024-03-21

Anna Sigurdsson,

Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.