

Leveranskontroll Stenmaterial


Provnummer 54S240158 Sidan 1 av 1

Beställare
Tore Gustafssons Åkeri ABHjortenbaden
593 95 Västervik
Kontaktperson-
Produkt
8/16
Leverantör

Tore Gustafssons Åkeri AB

Provtagningsdatum
2024-03-19
Ankomstdatum
2024-03-19
ProvtagareObjekt
Hjortenkullen
Entreprenör

Märkning

Analys datum
2024-03-21
ID-nummer
Provtagningsplats

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,4	1	1	1	1	1	1	1	5	44	98	100							
Deklarerad																			
Min																			
Max																			

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Enbart torrsiktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	11		
Provvikt (g)	2263,6		
SS-EN 1097-2:2020, Motstånd mot fragmentering (Vikt-%)	30	10 - 14 mm	
Los Angeles-värde			
			Ort och datum Växjö, 2024-03-21
			Anna Sigurdsson, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.Skanska Sverige AB
Teknik - VTC
Box 7073
350 07 VäxjöBesöksadress
Högsbyvägen
Styrelsens säte
StockholmTelefon nr
0767-865647
SMS
010-4483951Org.nr
556033-9086
VAT nr
SE 663000022901E-post
anna.sigurdsson@skanska.se
Internet adress
www.skanska.se