


Analys Stenmaterial

Provnummer 53S240119 Sidan 1 av 1

Beställare Tore Gustafssons Åkeri AB	Provtagningsdatum 2024-03-19	Analys datum 2024-03-27
Hjortenbaden 593 95 Västervik	Ankomstdatum 2024-03-22	ID-nummer
Kontaktperson -	Provtagare	Provtagningsplats
Produkt 0/32	Objekt Hjortenkullen	Entreprenör
Leverantör Tore Gustafssons Åkeri AB	Märkning	

Provresultat	Värde	Fraktion
SS-EN 1097-1:2011, Bestämning av nötningsmotstånd (Vikt-%)	8	10 - 14 mm
Micro-Devalvärde		
Analysprov A(%):	8,6	
Analysprov B (%)	8,2	

Notering Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen	Ort och datum Önnestad, 2024-03-27
	
	Martin Nilsson, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.